

## پتروتکس ۸۰۰۵

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی

| مقدار              | واحد              | مشخصات                                    |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| $50 \pm 1$         | %                 | درصد جامد                                 |
| $800 \pm 200$      | cP                | ویسکوزیته (بروکفیلد، 12 rpm: 20 °C, SP.2) |
| $7/5 \pm 1$        |                   | pH (25 °C)                                |
| $1/0.3 \pm 0/0.05$ | g/cm <sup>3</sup> | دانسیته                                   |
| $48 \pm 5$         | mN/m at 25°C      | کشش سطحی                                  |
| صفر                | °C                | کمینه دمای تشکیل فیلم                     |
| مایع شیری رنگ      |                   | شکل ظاهری                                 |

### کاربرد

- فرش ضدلغزش

### مزایا

- زیر دست بسیار نرم و انعطاف پذیر
- ایجاد خاصیت ضدلغزش مؤثر بر روی انواع سطوح
- مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به الیاف طبیعی و مصنوعی

### شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

### تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری