

پتروتکس ۸۰۸۸

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصه
50 ± 1	%	درصد جامد
400 ± 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 12 at 20 °C, SP.2, rpm)
8 ± 1		pH (25 °C)
1.02 ± 0.05	g/cm ³	دانسیته
44 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
صفر	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- چمن مصنوعی

مزایا

- زیر دست نسبتاً نرم همراه با فوم پایدار
- چسبندگی قوی به پایل و حفظ پایداری ابعادی
- مقاومت بسیار بالا در برابر آب و رطوبت
- پذیرش عالی پرکننده‌ها

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد
- از یخ‌زدگی، نور مستقیم آفتاب و تماس با هوا جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، پس از انجام تست و بررسی، قابلیت استفاده بعد از ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه‌های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری