

پتروتکس 8810

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
400 ± 150	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 12 rpm: 20 °C, SP.2)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
$1/06 \pm 0/005$	g/cm ³	دانسیته
45 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
صفر	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- فرش ماشینی تراکم بالا

مزایا

- زیر دست نرم و انعطاف پذیر
- مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به الیاف طبیعی و مصنوعی
- میزان ترکیبات آزاد فرار بسیار پایین

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری