

پتروتکس TY-۸۸۱۱

رزین امولسیون استایرن-بوتادین

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
41 ± 1	%	درصد جامد
< 50	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C، rpm:12, SP.2)
11 ± 1		pH (25 °C)
1.02 ± 0.05	g/cm ³	دانسیته
50 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
صفر	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- نخ تایر

مزایا

- چسبندگی عالی به سطح نخ تایر
- ایجاد براقیت عالی در محیط مرطوب
- پایداری مکانیکی و مقاومت شیمیایی عالی
- تشکیل فیلم مقاوم و با استحکام بالا
- سازگاری با رزین وینیل پیریدین

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری