

پتروتکس ۸۸۱۴

رزین امولسیون استایرن- بوتادین

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
45 ± 1	%	درصد جامد
< 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.2, rpm:12 at 20 °C)
8 ± 1		pH (25 °C)
$1/0.2 \pm 0/0.05$	g/cm ³	دانسیته
50 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
۶	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- افزودنی پلیمری در فرمولاسیون بتن

مزایا

- چسبندگی بالا و یکنواختی اختلاط بتن
- افزایش مقاومت فشاری و سایشی
- افزایش استحکام ضربه ای
- کاهش نفوذ پذیری آب و افزایش آب بندی

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری