

## پتروتکس ۸۸۴۰

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی

| مقدار            | واحد              | مشخصات                                     |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| $50 \pm 1$       | %                 | درصد جامد                                  |
| $700 \pm 200$    | cP                | ویسکوزیته (بروکفیلد، 12 rpm، 20 °C) (SP.2) |
| $7/5 \pm 1$      |                   | pH (25 °C)                                 |
| $1/06 \pm 0/005$ | g/cm <sup>3</sup> | دانسیته                                    |
| $45 \pm 5$       | mN/m at 25°C      | کشش سطحی                                   |
| ۸                | °C                | کمینه دمای تشکیل فیلم                      |
| مایع شیری رنگ    |                   | شکل ظاهری                                  |

### کاربرد

- فرش ماشینی تراکم نسبتاً بالا

### مزایا

- زیر دست صاف و یکنواخت پشت فرش
- چسبندگی عالی به الیاف
- پایداری مکانیکی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

### شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

### تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری