

پتروتکس ۸۸۵۸

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
6000 ± 1000	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 12 rpm: 20 °C, SP.4)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
۶۵	°C	کمین دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- موکت خودرو و قطعات مشابه

مزایا

- شکل پذیری عالی همراه با حفظ ابعاد پس از فرآیند
- ایجاد سطح سخت، خشک و مقاوم در برابر سایش
- مقاومت بسیار خوب در برابر شعله و حرارت
- چسبندگی قوی به الیاف مصنوعی و طبیعی
- سازگار با فرآیندهای صنعتی لمینیت و پوشش دهی در دمای بالا

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی و مخازن IBC بر اساس نیاز مشتری