

پتروتکس ۸۸۷۰

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
15500 ± 1500	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.5, rpm:12 at 20 °C)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
$1/0.2 \pm 0/0.5$	g/cm ³	دانسیته
صفر	°C	کمیته دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- چسب متالایزر و عایق بام

مزایا

- دوام و چسبندگی عالی به متالایزر و عایق بام
- پذیرش عالی پرکننده ها
- قابلیت تنظیم ویسکوزیته با غلظت دهنده های آکریلاتی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- خشک شدن سریع در کوره

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی