

پتروتکس ۸۸۹۰

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
150 ± 50	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C، 12 rpm، SP.2)
7 ± 1		pH (25 °C)
1.04 ± 0.05	g/cm ³	دانسیته
43 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
۴۰	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- منسوجات نبافته

مزایا

- ایجاد زیردست بسیار سفت و پایدار بدون افت کیفیت در شستشو
- پذیرش عالی پرکننده ها
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- پایداری ویسکوزیته مناسب با غلظت دهنده آکریلاتی
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری