

## پتروتکس ۸۸۹۶

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی

| مقدار              | واحد              | مشخصات                                      |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| $50 \pm 1$         | %                 | درصد جامد                                   |
| $1800 \pm 400$     | cP                | ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.2, rpm:12 at 20 °C) |
| $7/5 \pm 1$        |                   | pH (25 °C)                                  |
| $1/0.5 \pm 0/0.05$ | g/cm <sup>3</sup> | دانسیته                                     |
| $45 \pm 5$         | mN/m at 25°C      | کشش سطحی                                    |
| ۳۰                 | °C                | کمینه دمای تشکیل فیلم                       |
| مایع شیری رنگ      |                   | شکل ظاهری                                   |

### کاربرد

- فرش ماشینی تراکم پایین

### مزایا

- ایجاد زیردست بسیار سفت و پایدار بدون افت کیفیت
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- پایداری مکانیکی بالا
- پایداری ویسکوزیته مناسب با غلظت دهنده آکریلاتی

### شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوری که در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

### تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری