

A-206 پتروتکس

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
۵۰ ± ۱	%	درصد جامد
۲۰۰ ± ۱۰۰	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C، 12 rpm، SP.2)
۷/۵ ± ۱		pH (25 °C)
۱/۰۲ ± ۰/۰۰۵	g/cm ³	دانسیته
۴۵ ± ۵	mN/m at 25°C	کشش سطحی
صفر	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- چسب زنده

مزایا

- چسبندگی عالی به انواع سطوح
- زمان خشک شدن بسیار سریع و یکنواخت
- سازگار با محیط زیست
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخزن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری