

Palmadex A470

رزین امولسیون استایرن-اکریلیک

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
10500 ± 1500	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.5, rpm:20 at 20 °C)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
صفر	°C	کمین دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- رنگ‌های ساختمانی مات و نیمه مات
- پوشش‌های سقف، غشاهای ضد آب و گرانولیت
- چسب کاشی با چسبندگی قوی و دوام بالا
- درزگیرهای ساختمانی پایه آب و کنیتکس پایه آب

مزایا

- پذیرش بالای فیلرهای معدنی و رنگدانه‌ها
- مقاومت عالی در برابر نفوذ آب
- تشکیل فیلم عالی در دماهای پایین
- قابلیت چسبندگی به سطوح صاف و سخت مانند PVC یا فلز

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد
- از یخ‌زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۶ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۶ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه‌های فلزی یا پلاستیکی