

Palmadex A490

رزین امولسیون استایرن-اکریلیک

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
10500 ± 1500	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.5, rpm:20 at 20 °C)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
۱۴	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- رنگ‌های ساختمانی مات و نیمه مات
- پوشش‌های بافت دار مانند مولتی کالر و تکسچر
- پوشش‌های آستری مقاوم در برابر رطوبت

مزایا

- پذیرش بالای فیلرهای معدنی و رنگدانه‌ها
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- ایجاد پوشش سخت و با دوام
- ویسکوزیته بالا، مناسب برای ایجاد لایه‌های ضخیم

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد
- از یخ‌زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت باهوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۶ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۶ ماه نیز وجود دارد.

تحویل

- قابل ارائه در بشکه‌های فلزی یا پلاستیکی