

## Palmadex H100

رزین امولسیوني هموپلیمر بر پایه وینیل استات

### مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
65000 ± 15000	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.7, rpm:20 at 20 °C)
4 ± 1		pH (25 °C)
17	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

### کاربرد

- فرش ماشینی با تراکم پایین
- موکت
- چسب چوب
- منسوجات نبافته
- لوردراپه
- تکمیل تورهای تزئینی

### مزایا

- قابلیت تشکیل فیلم یکنواخت و شفاف
- پذیرش بالای فیلرهای معدنی
- بدون چسبندگی سطحی
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

### شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری

- ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۱۲ ماه نیز وجود دارد.

### تحویل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی