

## Palmadex H125

رزین امولسیوني هموپلیمر بر پایه وینیل استات

### مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
۵۲ ± ۱	%	درصد جامد
۶۰۰۰۰ ± ۱۰۰۰۰	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C at rpm:20 SP.7)
۴ ± ۱		pH (25 °C)
۸	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

### کاربرد

- فرش ماشینی با تراکم بالا
- چسب صحافی
- چسب بسته بندی

### مزایا

- زیر دست انعطاف پذیر بدون چسبندگی سطحی
- دارای شفافیت بالا
- پذیرش بالای فیلر های معدنی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

### شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملا ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری

- ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۱۲ ماه نیز وجود دارد.

### تحویل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی