

H-126

رزین امولسیوني هموپلیمر بر پایه وینیل استات

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
51 ± 1	%	درصد جامد
65000 ± 5000	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C، rpm:20، SP.7)
4 ± 1		pH (25 °C)
6	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- فرش ماشینی با تراکم بالا
- صنایع نساجی

مزایا

- امکان تشکیل فیلم در دماهای پایین
- چسبندگی بالا به الیاف
- مقاومت مکانیکی بالا در برابر سایش، ترک خوردگی و خم شدگی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: 10 تا 35 درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- 12 ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت 12 ماه نیز وجود دارد.

تحویل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی