

H-168

رزین امولسیوني کو پلیمر بر پایه وینیل استات و اکریلات

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
51 ± 1	%	درصد جامد
2000 ± 500	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C: 5 rpm, SP)
6 ± 1		pH (25 °C)
5	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- فرش ماشینی با تراکم بالا
- صنایع نساجی

مزایا

- زیر دست انعطاف پذیر
- فیلم یکنواخت با شفافیت بالا
- امکان تشکیل فیلم در دماهای پایین
- چسبندگی بالا به الیاف
- مقاومت خوب در برابر آب و رطوبت
- مقاومت مکانیکی بالا در برابر سایش، ترک خوردگی و خم شدگی

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: 10 تا 35 درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- 12 ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت 12 ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی