

Palmadex A470

رزین امولسیون استایرن-آکرلیک

Date : تاریخ :
No : شماره :
Attachment : پیوست :

حامی مؤسسه خیریه حمایت از
کودکان مبتلا به سرطان (محک)

از مرداد ۱۴۰۰ به مدت ۱۱ سال

مشخصات فنی:

درصد جامد	50±1	%
ویسکوزیته (بروکفیلد ، SP:5,20 rpm at 20 °C)	10000±1000	cP
pH at (25 °C)	8±1	
حداقل درجه حرارت تشکیل فیلم	0	°C
شکل ظاهری	مایع شیرین رنگ	

کاربرد:

عایق سفید

چسبهای ساختمانی

پوششهای آب بندی

پرایمر رنگهای ساختمانی

مزیت:

مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت و مواد شیمیایی

پذیرش بالای فیلر و رنگدانه

انعطاف پذیری و چسبندگی عالی

نگهداری:

در دمای (40-5) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.

در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.

قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید

در صورت تطابق نتایج آزمایشات با استاندارد ، پس از یک سال قابل استفاده می باشد.

تحويل:

قابل حمل در بشکه

(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی
پلاک ۹ - واحد ۵ کپسیتی: ۱۹۹۱۸۳۹۹۴
Unit 5, No 9, Masumi St. North
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.
Tehran, IRAN
Postal Code : 1991834994