

Palmadex A495

رزین امولسیون استایرن-آکریلیک

Date : تاریخ :

No : شماره :

Attachment : پیوست :

حامی مؤسسه خیریه حمایت از
کودکان مبتلا به سرطان (محک)
از مرداد ۱۴۰۰ به مدت ۱۱ سال

مشخصات فنی:

درصد جامد	%	50±1
ویسکوزیته (بروکفیلد ، SP:5,20rpm at 20 °C)	cP	5000±1000
(pH at (25 °C		8±1
حداقل درجه حرارت تشکیل فیلم	°C	14
شکل ظاهری		مایع شیری رنگ

کاربرد:

رنگهای ساختمانی

پوششهای بافت دار

پوششهای آب بندی

مزیت:

مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت و مواد شیمیایی

پذیرش بالای فیلر و رنگدانه

چسبندگی بالا به انواع بسترها

نگهداری:

در دمای (40-5) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.

در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.

قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید

در صورت تطابق نتایج آزمایشات با استاندارد ، پس از یک سال قابل استفاده می باشد.

تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی
پلاک ۹ - واحد ۵ نکبستی: ۱۹۹۱۸۳۳۹۹۴
Unit : 5, No 9, Masumi St .North
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.
Tehran, IRAN
Postal Code : 1991834994