

پتروتکس ۸۲۰۸

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
400 ± 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C، 12 rpm، SP.2)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
$1/0.2 \pm 0/0.05$	g/cm ³	دانسیته
52 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
صفر	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- روکش دستکش‌های نخی صنعتی

مزایا

- چسبندگی بالا به نخ همراه با مقاومت مکانیکی
- ایجاد فیلم یکنواخت و بدون نقص روی سطح پارچه‌ای دستکش
- مقاومت حرارتی بالا
- میزان مونومر آزاد بسیار پایین، محصول سازگار با محیط زیست

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد
- از یخ‌زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوری که در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه‌های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری