

پتروتکس ۸۲۷۷

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
600 ± 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 12 rpm: 20 °C, SP.2)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
$1/0.5 \pm 0/0.05$	g/cm ³	دانسیته
42 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
۱۲	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- پوشش کاغذهای Carbonless

مزایا

- استحکام مکانیکی بالا و چسبندگی مناسب به سطوح سلولزی
- توزیع یکنواخت پیگمنت و کیفیت چاپ پایدار
- براقیت سطحی بالا قبل و بعد از چاپ
- قابلیت تشکیل فیلم در دماهای پایین

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری