

پتروتکس ۸۸۱۲

رزین امولسیوني استایرن- بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
400 ± 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.2, rpm:12 at 20 °C)
$7/5 \pm 1$		pH (25 °C)
$1/0.5 \pm 0/0.05$	g/cm ³	دانسیته
44 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
۱۹	°C	کمینہ دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- پوشش و پرایمر برای انواع کاغذهای پشت طوسی

مزایا

- ایجاد فیلم مقاوم با سختی سطحی نسبتا بالا و دوام حرارتی مناسب
- چسبندگی عالی به بسترهای سلولزی
- قابلیت رنگ پذیری بالا
- سازگار با خطوط پوشش دهی مجهز به خشک کن حرارتی
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملا ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری