

## پتروتکس ۸۸۲۳

رزین امولسیون استایرن- بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی

| مشخصات                                      | واحد              | مقدار            |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| درصد جامد                                   | %                 | $50 \pm 1$       |
| ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.2, rpm:12 at 20 °C) | cP                | $500 \pm 100$    |
| pH (25 °C)                                  |                   | $7/5 \pm 1$      |
| دانسیته                                     | g/cm <sup>3</sup> | $1/02 \pm 0/005$ |
| کشش سطحی                                    | mN/m at 25°C      | $44 \pm 5$       |
| کمین دمای تشکیل فیلم                        | °C                | صفر              |
| شکل ظاهری                                   |                   | مایع شیری رنگ    |

### کاربرد

- موکت تافتینگ

### مزایا

- زیر دست نسبتاً نرم با پرکنندگی خوب پشت موکت
- استحکام عالی بین دو لایه موکت
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- پایداری ویسکوزیته مناسب با غلظت دهنده آکریلاتی
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

### شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

### تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی تانک بر اساس نیاز مشتری