

Palmadex C218

رزین امولسیون بر پایه وینیل استات، استرهای اکریلیک و وینیل استر ورساتیک اسید

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
5000 ± 1000	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C، SP.5, rpm:20)
4 ± 1		pH (25 °C)
9	°C	کمینه دمای تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد

- رنگ پلاستیک

مزایا

- سختی سطحی بالا و مقاومت سایشی مطلوب
- ایجاد فیلم یکنواخت و بدون ترک در سطوح متخلخل
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- مقاومت عالی در برابر اشعه UV و زرد شدگی
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۶ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۶ ماه نیز وجود دارد.

تحویل

- قابل ارائه در بشکه‌های فلزی یا پلاستیکی