

## پتروتکس ۸۸۷۰

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

|                                         |    |               |
|-----------------------------------------|----|---------------|
| درصد جامد                               | %  | ۵۰±۱          |
| ویسکوزیته (۲۰ °C ، 4، 12rpm ، بروکفیلد) | cP | ۶۰۰۰ ± ۹۰۰۰   |
| pH at (۲۵ °C)                           |    | ۷ ± ۰.۵       |
| درجه حرارت تشکیل فیلم                   | °C | صفر           |
| شکل ظاهری                               |    | مایع شیری رنگ |

### کاربرد:

چسب متالایز عایق حرارتی

### مزایا:

چسبندگی عالی فیلم متالایز به پشم سنگ و پشم شیشه و سلولز  
زیر دست نرم و منعطف  
مقاومت بالا در برابر آب  
پایداری و ویسکوزیته مناسب با غلظت دهنده اکریلاتی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.  
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.  
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.  
قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید  
برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994